



No. Gn202501857-01



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检验检测报告



委托单位： 河南天恩尚品新材料科技有限公司

名称 / 型号： 防火门芯材料/标称密度 $310\text{kg}/\text{m}^3$

检验检测类别： 型式检验



应急管理部天津消防研究所

应急管理部天津消防研究所
检验检测报告

No. Gn202501857-01

共 3 页 第 1 页

样品名称	防火门芯材料	型号规格	标称密度310kg/m³
委托单位	河南天恩尚品新材料科技有限公司	生产单位	河南天恩尚品新材料科技有限公司
送检单位	河南天恩尚品新材料科技有限公司	样品编号	202501857-01
抽样单位	空白	抽样基数	空白
抽样地点	空白	抽样日期	空白
样品数量	2m²	到样日期	2025-09-22
检验检测类别	型式检验	样品等级	GB8624A(A1)和安全级(AQ ₁)
检验检测日期	2025-09-28 至 2025-10-17		
检验检测依据	GB 12955-2024（附录A）		
判定依据	GB 12955-2024（附录A）		
项 目	防火门芯材料性能		
结 论	依据GB 12955-2024《防火门》（附录A）进行检验检测，判定为合格。 （以下空白）		
备 注	报告中符号“/”表示无内容。 检验检测地点：☒一基地 ☐二基地		

批准：

审核：

编制：



应急管理部天津消防研究所
检验检测报告

No. Gn202501857-01

共 3 页 第 2 页

委托单位	河南天恩尚品新材料科技有限公司		
通讯地址	河南省驻马店市西平县柏城西平县先进制造业开发区金凤大道68号		
联系电话	18625332085	传真	空白

样品照片



- 1. 试样信息描述（由委托单位提供）
送检产品的主要成分由水泥、纤维、砂浆等组成。
- 2. 试样厚度：60mm。（以下空白）



应急管理部天津消防研究所
检验检测结果汇总表

生产单位：河南天恩尚品新材料科技有限公司
样品型号：标称密度310kg/m³

No. Gn202501857-01
共 3 页 第 3 页

序号	项目	要求	条款和检验检测结果	单项判定	备注
1	密度/ (kg/m ³)	与生产企业公称值的偏差应在 (0%~+8%) 范围内 (GB 12955—2024 附录 A. 1)	密度：317 偏差： 2% (GB/T 5486-2008 8)	合格	公称值：310
2	抗返卤性	无水珠、无返潮 (GB 12955—2024 附录 A. 1)	无水珠、无返潮 (GB 12955—2024 附录 A. 2. 2)	合格	/
3	氯离子溶出量/%	≤3.0 (GB 12955—2024 附录 A. 1)	0.1 (GB 12955—2024 附录 A. 2. 3)	合格	/
4	含溴阻燃剂含量 (适用时)	燃烧性能为B级的门芯材料中, 六溴环十二烷含量未检出, 多溴联苯和多溴二苯醚含量未检出 (GB 12955—2024 附录 A. 1)	/	/	/
5	燃烧性能分级	不低于GB 8624-2012中表2规定的A2级 (GB 12955—2024 附录 A. 1)	A1 级 (GB/T 5464-2010) (GB/T 14402-2007)	合格	/
6	产烟毒性危险分级	不低于GB/T 20285安全AQ ₂ 级 (GB 12955—2024 附录 A. 1)	AQ ₁ 级 (GB/T 20285-2006)	合格	/
		本页以下空白			
备注	防火门耐火完整性不低于 90min				

入证印